



refinish

223.ULTRA | ULTRA RAPIDO ARIA FORNO

PALINAL®

High Technology Paint



223.ULTRA

2К быстрый лак

Лак универсального применения, подходит как для стандартной окраски, так и для локального ремонта. В сочетании с быстрым грунтом 873.6005 позволяет сделать ремонт за один час и сэкономить время и затраты на топливо для ОСК за счет скорости работы продуктов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Высокая скорость сушки в разных условиях
- Простота смешивания 2:1 (без разбавителя)
- Превосходная растекаемость
- Отличный блеск и глубокий глянец
- Подходит для нанесения на эмали как на водной основе, так и на основе растворителя

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- В зависимости от температуры и условий работы рекомендуется применять следующие отвердители: **293.R010 - быстрый, 293.R020 - стандартный, 293.R030 - медленный.**

ПОДГОТОВКА

	Соотношение смешивания	2 : 1
	Лак	223.ULTRA
	Отвердитель	293.R010 быстрый 293.R020 стандартный 293.R030 медленный
	Разбавитель	-

НАНЕСЕНИЕ

	Период жизнеспособности (20° C) после добавления отвердителя	1,5 ч
	Вязкость DIN/4	18 сек ± 1 сек
	Размер дюзы	1,2 - 1,3 RP/HVLP
	Давление	1,8 - 2,2 RP
	Количество слоев	2

TDS D84 EDIZ. 04/2019

www.palinal.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА • Тел. +7 916 797 77 20 • WhatsApp +7 916 797 77 20 • pro@palinal.ru



	Межслойная выдержка	5 мин
---	---------------------	-------

СУШКА И ВЫДЕРЖКА

	Выдержка	5 мин
	Полная готовность	2 ч
	Сушка При 20 °C: При 60 °C:	4-5 ч 10 мин Быстрая 15 мин Стандартная 20 мин Медленная
	ИК сушка	Не рекомендуется
	Полировка При 20° C При 60° C	4-5 ч 30 мин (после остывания поверхности)
	Толщина покрытия	50-60 мкм

РАСХОД И СРОК ХРАНЕНИЯ

	Теоретический расход готового к использованию продукта (м ² /кг)	8,3 при толщине пленки 60 мкм
	Срок хранения	24 месяца 5 < °C < 35

*Для достижения максимальной прочности покрытия: сушка в течение 7 дней при 20°C

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

ЛАК 223.ULTRA	ОТВЕРДИТЕЛЬ 293.R010 – 293.R020 – 293.R030	РАЗБАВИТЕЛЬ
50 г	25 г	-
100 г	50 г	-
150 г	75 г	-
200 г	100 г	-
250 г	125 г	-
300 г	150 г	-
350 г	175 г	-
400 г	200 г	-
450 г	225 г	-
500 г	250 г	-
600 г	300 г	-
700 г	350 г	-
800 г	400 г	-
900 г	450 г	-
1000 г	500 г	-

TDS D84 EDIZ. 04/2019

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

	ОТВЕРДИТЕЛЬ	РАЗБАВИТЕЛЬ	ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
293.R020	Стандартный		
293.R010	Быстрый <15°C		
293.R030	Медленный 25 > °C < 35		
955BLEND			Для покраски в переход

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.

TDS D84 EDIZ. 04/2019

www.palinal.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА • Тел. +7 916 797 77 20 • WhatsApp +7 916 797 77 20 • pro@palinal.ru

