

Техническая карта

PROTECT 330

Акриловый грунт

СВОЙСТВА		
Акриловый грунт PROTECT 330 - это акриловый грунт, который, благодаря использованию высококачественных смол и специальных добавок, обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту и изоляцию полиэфирных материалов (шпатлевки) от поверхностных лаков. Имеет очень хорошую адгезию к разным типам оснований. Существует в трех цветовых вариантах: черном, белом и сером. Благодаря их смешиванию в соответствующих пропорциях получаем цвет основания, дающий возможность оптимального покрытия отдельных эмалей. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.		
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ		
H 5520	Отвердитель.	
THIN 850	Разбавитель для акриловых изделий стандартный, быстрый, медленный.	
PLUS 770	Добавка, увеличивающая эластичность.	LT-04-01
PLUS 750	Ускоритель для акриловых продуктов.	LT-04-02
PLUS 760	Антисиликоновая добавка .	LT-04-04
ОСНОВАНИЯ		
Старые лаковые покрытия, включая термопластические краски	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P220 ÷ P360, продуть, обезжирить.	
Полиэфирные шпатлёвки	Ошлифовать сухим способом, до окончательного выравнивания P240 ÷ P320, продуть, обезжирить.	
Эпоксидные грунты	До 48 часов без шлифования, по истечению 48 часов шлифовать P320, продуть, обезжирить.	
Сталь	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P120	
Реактивные грунты (wash primer'y)	Наносить после высыхания.	
Пластмассы	Обезжирить Смывкой PLUS 780, матировать шлифовальной шкуркой, продуть, обезжирить. Применить PLUS 700 Средство увеличивающее адгезию В случае необходимости применить PLUS 770 Добавку, увеличивающую эластичность.	
Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P280, продуть, обезжирить.	

23.02.2019

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ							
	PROTECT 330 H 5520 THIN 850	Заполняющий вариант		Вариант с грунтованием		Вариант мокрым по мокрому	
		По объему	По весу	По объему	По весу	По объему	По весу
		5	100	5	100	5	100
		1	13	1	13	1	13
		15%	9	40%	23	60%	35
Разбавитель добавляем в перерасчете на количество грунта.							
ВЯЗКОСТЬ							
	DIN 4/20°C	Заполняющий вариант		Вариант с грунтованием		Вариант мокрым по мокрому	
		50 ÷80 с		25 ÷35 с		16 ÷20 с	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ							
VOC II/B/c лимит*				540 г/л			
VOC по факту, заполняющий вариант				510 г/л			
VOC фактическое, вариант с грунтованием				570 г/л			
VOC фактическое: мокрым по мокрому				600 г/л			
* Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/CE							
Требования Директивы UE 2004/42/CE выполнены только для варианта с заполнением							
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ							
Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C и влажности не более 80%.							
НАНЕСЕНИЕ							
 ВНИМАНИЕ: учитывать указания производителя оборудования	Традиционный пистолет с гравитационным питанием Заполняющий и грунтовочный варианты Вариант мокрым по мокрому		Сопло	Давление	Расстояние		
			1.6 ÷ 1.8 мм	3 ÷ 4 бара	15 ÷ 20 см		
			1.2 ÷ 1.4 мм	3 ÷ 4 бара	15 ÷ 20 см		
	Низконапорный пистолет HVLP с гравитационным питанием Заполняющий и грунтовочный варианты Вариант мокрым по мокрому						
			1.6 ÷ 1.7 мм	2 бара	10 ÷ 15 см		
			1.4 ÷ 1.6 мм	2 бара	10 ÷ 15 см		
	Количество слоев		1 ÷ 3				
	Толщина отдельного сухого слоя		Заполняющий вариант	Вариант с грунтованием	Вариант мокрым по мокрому		
			40 ÷ 60 мкм	30 ÷ 50 мкм	20 ÷ 30 мкм		
	Выход смеси, готовой к применению для толщины сухого слоя в указанном диапазоне		4.3 м²/л при 100 мкм	7.9 м²/л при 50 мкм	11.7 м²/л при 30 мкм		

23.02.2019

	Долговечность смеси при 20°C	1 ч.	
	Испарение между слоями при 20°C	5 ÷ 10 мин.	
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ			
	20°C	60°C	
	3 ч.	30 мин.	
ВНИМАНИЕ: Время отверждения касается температур отдельных элементов.			
СУШКА ИНФРАКРАСНОЙ ЛАМПОЙ			
	Расстояние Время в зависимости от типа и мощности лампы	Следуйте указаниям изготовителя оборудования 10 ÷ 20 мин	
ВНИМАНИЕ: Нагревание лампой начинайте не ранее, чем через 10 мин. от нанесения последнего слоя.			
ШЛИФОВАНИЕ			
	Сухая обработка	P360 ÷ P500	
	Мокрая обработка	P600 ÷ P1000	
THIN 850 РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ			
Поверхность	15 ÷ 20°C	20 ÷ 25°C	25 ÷ 35°C
Маленькая 1-2 элемента, spot repair	THIN 850 быстрый	THIN 850 быстрый	THIN 850 стандартный
Средняя 3-5 элементов	Н 850 быстрый / стандартный	THIN 850 стандартный	THIN 850 медленный
Большая больше чем 5 элементов	THIN 850 стандартный / медленный	THIN 850 медленный	THIN 850 медленный
ЦВЕТ			
Белый, серый, черный.			
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНОВ			
Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.			
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ			
Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.			

СРОКИ ПРИГОДНОСТИ	
PROTECT 330	24 месяца/20°C
H 5520	12 месяцев /20°C
THIN 850	24 месяца/20°C
БЕЗОПАСНОСТЬ	
См. Карта характеристики	
КОММЕНТАРИИ	
Акриловый грунт PROTECT 330 надо использовать исключительно с отвердителем компании NOVOL H 5520. Использование других отвердителей может быть причиной ухудшения антикоррозионных качеств грунта, а также его химической и механической стойкости.	
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
№ регистрации: 000024104 Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСОВЫЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ:

Заполняющий вариант 5+1+15%

ВНИМАНИЕ!

Для получения грунта с соответствующими параметрами очень важно тщательное дозирование отдельных компонентов.

Количество смеси	PROTECT 330	H 5520	THIN 850
0.10 л	115 г	15 г	10 г
0.15 л	173 г	22 г	15 г
0.20 л	231 г	30 г	20 г
0.25 л	288 г	37 г	25 г
0.30 л	346 г	44 г	30 г
0.40 л	461 г	59 г	40 г
0.50 л	577 г	74 г	50 г
0.75 л	965 г	111 г	74 г
1.00 л	1153 г	148 г	99 г

ВЕСОВЫЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ:

Вариант с грунтованием 5+1+40%

ВНИМАНИЕ!

Для получения грунта с соответствующими параметрами очень важно тщательное дозирование отдельных компонентов.

Количество смеси	PROTECT 330	H 5520	THIN 850
0.10 л	97 г	13 г	22 г
0.15 л	146 г	19 г	33 г
0.20 л	195 г	25 г	45 г
0.25 л	243 г	31 г	56 г
0.30 л	292 г	37 г	67 г
0.40 л	389 г	50 г	89 г
0.50 л	487 г	62 г	111 г
0.75 л	730 г	93 г	167 г
1.00 л	973 г	125 г	222 г

ВЕСОВЫЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ:**Вариант мокрым по мокрому 5+1+60%****ВНИМАНИЕ!**

Для получения грунта с соответствующими параметрами очень важно тщательное дозирование отдельных компонентов.

Количество смеси	PROTECT 330	H 5520	THIN 850
0.10 л	87 г	11 г	30 г
0.15 л	130 г	17 г	45 г
0.20 л	173 г	22 г	59 г
0.25 л	216 г	28 г	74 г
0.30 л	260 г	33 г	89 г
0.40 л	346 г	44 г	119 г
0.50 л	433 г	55 г	148 г
0.75 л	649 г	83 г	222 г
1.00 л	865 г	111 г	296 г