

555 Mokryak

ОПИСАНИЕ

2К уретановый грунт - наполнитель для ремонтной окраски методом «мокрый по мокрому». Обладает очень хорошей адгезией ко многим соответствующим образом подготовленным поверхностям, а также к катафорезным и заводским OEM покрытиям. Может использоваться как изолятор с последующим нанесением на него 2К грунтов или базовых покрытий. Создает идеально - гладкую поверхность, сохраняя при этом максимальную стойкость покрытия.

Цвет: серый.

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

отверждённое ремонтное/заводское лакокрасочное покрытие, старые и новые загрунтованные поверхности, 2К полиэфирные шпатлевки, катафорезные покрытия, сталь, пластик. На открытые участки металла или пластика, необходимо нанести первичные адгезионные грунты для улучшения адгезии.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Очистка поверхности: удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000

Предварительная очистка поверхности, имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и моющим средством, ополаскивание чистой водой.



Шлифование

Шлифование заводских катафорезных OEM покрытий, не требуется.

Для ремонтных покрытий, сухое шлифование, финальный шаг с: P240-P320

При локальном ремонте, шлифование зоны перехода необходимо выполнить с использованием абразивного материала P400 – P500




Очистка поверхности:

Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением, с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000

При обезжикивании полимерных материалов используйте только сольвентные обезжикиватели.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



	по объёму	по весу
555 Mokryak	4	100 г.
555 HARDENER	1	19,5 г.
MR 20/320 THINNER	1	19 г.

ВЯЗКОСТЬ



17-18 секунд - DIN cup 4 при 20°C.

Жизнеспособность в смеси 1 час при 20°C.

ОБОРУДОВАНИЕ

**Установки краскораспылителя****Диаметр дюзы**

1,3-1,6 мм

Давление нанесения


1.7-2.2 бар на входе в краскораспылитель

HVLP макс 0.6-0.7 бар на воздушной головке

НАНЕСЕНИЕ

Нанесите равномерный 100% слой на ремонтируемую поверхность.

Толщина пленки покрытия при рекомендованном нанесении: 15-25µм.

МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА

Сушка 15 минут при 20°C перед нанесением последующих покрытий. Запрещено обдувать и сушить грунт сжатым воздухом

Открытое время для нанесения последующих покрытий до 48 часов при 20°C.

При превышении открытого времени, потребуется зашлифовать поверхность с применением абразивов градации P600 или P800 и после этого, можно наносить отделочное покрытие.

СУШКАПри 20°C, влажности 65%:

На прилипание пыли: 15 мин.

При 60°C, влажности 65%:


Полное высыхание: 30 мин.

ОБРАБОТКА

Не требуется.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Любые акриловые и базовые эмали в том числе и на водной основе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Плотность: 1,25 г/л

VOC 676 г/л в смешанном состоянии

Срок хранения 24 мес., в заводской, закрытой упаковке, при температуре от +3°C. до +30°C.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работы с продуктами 2К необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.
Помещения должны хорошо проветриваться.
Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

Только для профессионального использования

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками A1.

© Европроект 1999-2016
Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::
Факс.: +7 (495) 229-4257 ::
почта info@europroject.ru