

Техническая карта

Spectral PLAST 705

Однокомпонентное средство, увеличивающее адгезию грунтов, лаков и цветных акриловых эмалей для стали, гальванизированной стали, алюминия и большинства пластмасс

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

Spectral PLAST 705

Средство, увеличивающее адгезию



СВОЙСТВА

- Прекрасная адгезия
- ОБЯЗАТЕЛЬНО для применения при лакировании полипропилена и его смесей
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ при лакировании остальных пластмасс
 - Для профессионального применения *

* Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе

ОСНОВАНИЯ				
Пластмассы, в частности полипропилен PP и его смеси	Нагревать элемент при температуре +50 °C не менее 30 минут. Обезжирить, матировать абразивным полотном, опять обезжирить			
Сталь	Обезжирить, матировать абразивным полотном, опять обезжирить			
Оцинкованная сталь				
Нержавеющая сталь				
Полиэфирные и эпоксидные ламинаты				
Алюминий				
Внимание: SPECTRAL PLAST 705 не улучшает адгезии к полиэтилену PE, PTFE (тэфлон).				
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ				
Допустимые VOC II/B/e SPECTRAL PLAST 705, SPRAY	840 г/л			
VOC фактическое SPECTRAL PLAST 705, SPRAY	710 g/l			
НАНЕСЕНИЕ SPECTRAL PLAST 705				
	Обезжирить			
	Матировать абразивным полотном			
	Обезжирить			
	Традиционный пистолет-краскораспылитель с гравитационным питанием	Сопло	Давление	Расстояние
		1.3 ÷ 1.4 мм	3 ÷ 4 бар	15 ÷ 20 см
	Низконапорный пистолет-краскораспылитель HVLP с гравитационным питанием ВНИМАНИЕ: учитывайте указания изготовителя оборудования	1.2 ÷ 1.3 мм	2 бара	10 ÷ 15 см
	Количество слоев	1÷ 2		
	Толщина одного сухого слоя	5 ÷ 10 мкм		
	Испарение между слоями	5 ÷ 10 мин.		

НАНЕСЕНИЕ SPECTRAL PLAST 705 SPRAY

	Обезжирить.
	Матировать абразивным полотном
	Обезжирить.
	2 мин
	1-2 слоя
	5 ÷ 10 мин / 20°C
	5с ВНИМАНИЕ! После применения необходимо очистить клапан. Для этого следует перевернуть баллон и распылять в перевернутом состоянии в течение около 5с, пока клапан не очистится

ВНИМАНИЕ: Перед нанесением очередных слоев не шлифовать Spectral PLAST 705.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

	5 ÷ 10 минут / 20°C
---	---------------------

ЦВЕТ

Соломенный

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Разбавитель для акриловых продуктов Spectral SOLV 855 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания солнечных лучей.

СРОКИ ПРИГОДНОСТИ

Spectral PLAST 705	24 месяца/20°C
Spectral PLAST 705 SPRAY	5 лет/20°C

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Карту характеристики

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.