

# ProColorEast

**80311101 |1001|1301****FONDO ACRILICO 2K RIEMPITIVO\_ EXTRA RAPIDO**  
2K ACRYLIC FILLING FILLER\_EXTRA RAPID

2004/42/IIB (c) (540) 500

80311101 GRIGIO  
80311001 BIANCO  
80311301 NEROGREY | СЕРЫЙ  
WHITE | БЕЛЫЙ  
BLACK | ЧЁРНЫЙ**PREPARAZIONE**

Preparation | Приготовление

**RAPPORTO MISCELA**

Mixing ratio | Соотношение смешивания

1 : 1

**PRODOTTO**

Product | Продукт

**8031**

100 VOL

**CATALIZZATORE**

Hardener | Отвердитель

**831520--**

100 VOL

**DILUENTE**

Thinner | Разбавитель

PRODOTTO PRODUCT   ПРОДУКТ <b>80311101   80311001   80311301</b>	CATALISI CATALYSIS   КАТАЛИЗ <b>874SPEED</b>	ACCELERANTE ACCELERATING AGENT   УСКОРИТЕЛЬ <b>8002585</b>
50 g	27,5 g	1,5 g
100 g	55 g	3 g
150 g	82,5 g	4,5 g
200 g	110 g	6 g
250 g	137,5 g	7,5 g
300 g	165 g	9 g
350 g	192,5 g	10,5 g
400 g	220 g	12 g
450 g	247,5 g	13,5 g
500 g	275 g	15 g
600 g	330 g	18 g
700 g	385 g	21 g
800 g	440 g	24 g
900 g	495 g	27 g
1000 g	550 g	30 g

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Данные относятся к стандартному способу нанесения

<b>APPLICAZIONE</b> Application   Нанесение		
	<b>POT</b> Pot life (20° C)   Период использования продукта после добавления отвердителя	20'
	<b>VISCOSITÀ APPLICAZIONE</b> Application viscosity   Вязкость при нанесении	17" ± 1" DIN/4
	<b>REGOLAZIONE DELLA PISTOLA</b> Airbrush adjustment   Настройка краскопульта	2 Giri   Turns   Оборота
	<b>UGELLO</b> Nozzle   Сопло	1,4 – 1,6
	<b>PRESSIONE ARIA</b> Air Pressure   Давление воздуха	1,8 – 2,2 HVLP/ LVLP - RP
	<b>NUMERO MANI</b> Number of coats   Количество слоёв	2 – 4
	<b>INTERVALLO TRA LE MANI</b> Time interval between coats   Интервал между слоями	1° 5', successive senza intervallo   1st 5', subsequent without interval   1 слой - 5', последующие без интервала

**ESSICCAZIONE & RESA**

Drying &amp; Yield | Сушка и расход

	<b>APPASSIMENTO</b> Flash time   Выдержка	-
	<b>FUORI POLVERE</b> Dry dust free   Без пыли	5'
	<b>PRONTO AL MONTAGGIO</b> Ready to use   Готово к установке	-
	<b>ESSICCAZIONE COMPLETA</b> Through drying   Полная сушка	<b>20 °C: 20'</b> <b>60 °C: 5'</b>
	<b>IR – ONDE MEDIE</b> IR – Medium Waves   ИК сушка – средние волны <b>IR – IRRADIANTI A GAS</b> IR – Gas-fired radiant heaters   ИК сушка – газ	Non Consigliato   Not Recommended   Не рекомендуемо
	<b>SPESSEZZO FILM SECCO</b> Dry film thickness   Толщина сухой плёнки	<b>50μ</b> Per Ogni Mano   For Each Coat   Для каждого слоя
	<b>RESA RFU –M² / KG x 1 μ</b> Yield RFU   Расход готового к использованию продукта	450

**CARTEGGIATURA**

Sanding | Шлифование

	<b>ROTO ORBITALE SECCO</b> Roto-orbital dry sanding   Орбитальная шлифмашина по сухому	P360 – P400
	<b>ROTO ORBITALE BAGNATO</b> Roto-orbital wet sanding   Орбитальная шлифмашина по мокрому	-
	<b>CART MANUALE BAGNATO</b> Manual sanding on wet   Ручное шлифование по мокрому	-
	<b>CART MANUALE SECCO</b> Dry manual sanding   Ручное шлифование по сухому	P400 – P500
	<b>SOVRAVERNICIABILE</b> Overcoatable   Возможность нанесения следующего слоя покрытия	Dopo   After   После <b>20'</b> Fino A   Up To   До <b>15 Giorni   Days   Дней</b>

**PRODOTTI COMPLEMENTARI**

| Complementary products | Дополнительные продукты

CATALIZZATORE Hardener   Отвердитель		AUSILIARI Auxiliaries   Другие продукты
<b>831520--</b> Standard		
<b>8002585-</b>		T:°C < 15 RH: < 50 Accelerating agent   Ускоритель

<b>ARIA</b> Air   Воздух				<b>FORNO</b> Oven   Сушка в камере	
	12°C/18°C	18°C/25°C	25°C/35°C	40°C	60°C
<b>ISOLANTE</b> Insulating   Изолирующий	<b>831520--</b> + <b>8002585-</b>	<b>831520--</b>	<b>831520--</b>	831520--	831520--
<b>RIEMPITIVO</b> Filling   Порозаполняющий	<b>831520--</b> + <b>8002585-</b>	<b>831520--</b>	<b>831520--</b>	831520--	831520--


**MOLTO CONSIGLIATO**  

**CONSIGLIATO**  

**APPLICABILE**

 | Very Suggested | Очень рекомендуемо  
 | Suggested | Рекомендуемо  
 | Applicable | Нанесение возможно

<b>CONSERVABILITA'</b> Storing   Срок хранения		
	<b>CONSERVABILITA'</b> Storing   Срок хранения	18 Mesi   Months   Месяцев 5 < °C < 35

# ProColorEast



**80311101 | 80311001 | 80311301**

**FONDO ACRILICO 2K RIEMPITIVO\_ EXTRA RAPIDO**

2K ACRYLIC FILLING FILLER\_EXTRA RAPID

2004/42/IIB (c) (540) 500

## ОПИСАНИЕ

Самый быстрый акриловый грунт. Использование эмалей на водной основе, и лака, код **8005540**, вместе с грунтом, код **80311101**, позволяет провести полный ремонт менее, чем за 1 час.

Этот грунт имеет высокий уровень заполнения пор, его возможно наносить даже на катафорез, без предварительного шлифования.

## ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА

**80311101** СЕРЫЙ  
**80311001** БЕЛЫЙ  
**80311301** ЧЁРНЫЙ

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Скорость** – сушка за 20-30 минут на воздухе, 5-10 минут в камере (в зависимости от толщины, температуры и влажности).
- Меньшее использование тепловой энергии камеры для сушки и **снижение стоимости ремонта**.
- **Отличный уровень заполнения пор и изоляции**: от 100 до 200 микрон.
- **Отличная шлифуемость**.
- **Отличная адгезия** к поверхностям из алюминия, оцинковке, ABS, PP.
- **Отличные антикоррозионные свойства**. Отличная защита поверхности, даже при шлифовании вероятность, что поверхность будет раскрыта минимальна.
- **Отличные вертикальность и блеск**.
- **Очень гибкий в аспекте последующего нанесения эмалей**: от 20-30 минут до 15 дней (20°C) после нанесения продукта. Продукт отлично совместим, как с эмалями на основе воды, так и с эмалями на основе растворителя (сольвента).

## ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Как только поверхность была подготовлена к нанесению продукта, в грунт необходимо сразу же добавлять отвердитель и затем немедленно наносить его. В зависимости от состояния поверхности для окрашивания и ее подготовки, необходимо наносить от двух до четырех слоев продукта. Время сушки и превосходный эстетический внешний вид не зависят от количества слоев. Выдержка до полного помутнения продукта (становления продукта матовым) требуется только для первого слоя. Последующие слои наносятся без интервалов между ними и выдержки.

## ВНИМАНИЕ

После открытия продукт должен быть плотно закрыт и употреблен в течение месяца. С продуктами данной химической природы не рекомендуется использование смесительных крышек.

## ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки или нитро-разбавитель

TDS C26 EDIZ. 05/2019

DISTRIBUTED BY AVTO-KAR

140408, Московская обл., г. Коломна, пр-д Станкостроителей, д. 17

Тел.: (496) 613 64 54, (495) 508-57-73 E-mail: zakaz@colorstu.ru

MADE  
IN ITALY

**PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE**

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.

**TDS C26 EDIZ. 05/2019****DISTRIBUTED BY AVTO-KAR**

140408, Московская обл., г. Коломна, пр-д Станкостроителей, д. 17

Тел.: (496) 613 64 54, (495) 508-57-73

E-mail: zakaz@colorstu.ru

