



# Грунт для шлифовки аэрозоль Washprimer Spray

RX P-04



Одкомпонентный грунт для шлифовки в аэрозольном баллоне применяется для грунтования алюминия, чёрной, оцинкованной и нержавеющей стали, а также «протертых» до металла (шлифованных) покрытий. Материал обеспечивает адгезию лакокрасочного покрытия и защиту металла от коррозии. Может перекрываться эмалями без дополнительной обработки. При необходимости на Грунт для шлифовки может быть нанесен акриловый грунт-выравниватель.

EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 680 g/l, VOC limit 840 g/l

Цвет: серый

Номинальный объём: 520 мл

**BLACK EDITION**  
fast & easy



## Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие - обезжиривание, обработка абразивом P320-P400 или матирующим полотном красного цвета, обезжиривание.

ПЭ шпатлёвка - обработка абразивом P320-P400, обезжиривание.

Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь - обезжиривание, обработка абразивом P320-P400, обезжиривание.

**Перед применением баллон встряхнуть!**

## Нанесение

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Дистанция                       | 20-25 см      |
| Число слоёв                     | 1-2           |
| Межслойная выдержка             | 3-5 мин       |
| Температура                     | +15°C - +30°C |
| Относительная влажность воздуха | до 75%        |

## Сушка

Воздушная сушка при +20°C 10-20 мин

## Обработка (при необходимости)\*

Сухое шлифование . . . . . абразив P400-P600

Шлифование с водой . . . . . абразив P800-P1000

**Последующие покрытия:** акриловые грунты, акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали

**Нельзя наносить ПЭ-шпатлёвки!**

Срок годности . . . . . 24 месяца



5'



x 1-2



3'-5'



10'-20'/20°C



P400-P600



P800-P1000