

Таблица смещивания по весу лак 8100

Пропорция смещивания по весу 8100/отв 8025/раз-ль 100:50:20

50 г		
Лак 8100	g	29.4
Отв. 8025	g	14.7
Разб.	g	5.9
100 г		
Лак 8100	g	58.8
Отв. 8025	g	29.4
Разб.	g	11.8
150 г		
Лак 8100	g	88.2
Отв. 8025	g	44.1
Разб.	g	17.6
200 г		
Лак 8100	g	117.7
Отв. 8025	g	58.8
Разб.	g	23.5
300 г		
Лак 8100	g	176.5
Отв. 8025	g	88.2
Разб.	g	35.3
400 г		
Лак 8100	g	235.3
Отв. 8025	g	117.6
Разб.	g	47.0
500 г		
Лак 8100	g	294.2
Отв. 8025	g	147.1
Разб.	g	58.8
600 г		
Лак 8100	g	353.0
Отв. 8025	g	176.5
Разб.	g	70.6
700 г		
Лак 8100	g	411.8
Отв. 8025	g	205.9
Разб.	g	82.3
800 г		
Лак 8100	g	470.6
Отв. 8025	g	235.3
Разб.	g	94.1
900 г		
Лак 8100	g	529.5
Отв. 8025	g	264.7
Разб.	g	105.8
1000 г		
Лак 8100	g	588.3
Отв. 8025	g	294.1
Разб.	g	117.6