

Технический паспорт

Целевое применение

Текущая двухкомпонентная мелкодисперсная полиэфирная шпатлевка с низкой удельной массой (легкая) для закрытия оставшихся на поверхности мелких пор и выравнивания небольших неровностей. После высушивания Mipa P 182 отличается гладкой глянцевой сплошной поверхностью с превосходными характеристиками шлифования. Адгезия к железу, стали, алюминию, оцинкованным поверхностям, полиэфирному стеклопластику и древесине.

Кроюща способность: --

Инструкции по нанесению

	Цвет Зеленый	
	Соотношение компонентов смеси Отвердитель Mipa Härter P	по массе (лак-отвердитель) 100 : 2
		по объему (лак-отвердитель) --
	Отвердитель для полной покраски --	для частичной покраски --
	Срок годности после смешивания 3–4 минуты с отвердителем Mipa Härter P при 20 °C	
	Разбавитель --	
	Вязкость распыления пистолет-распылитель с подачей самотеком --	Комбинированное/безвоздушное распыление --
	Способ нанесения Способ нанесения --	Отвердитель давление (бар) распылитель (мм) количество разбавление распылений (%) -- -- -- -- -- --
	Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки --	
	Толщина сухого покрытия --	

Редакция: en 1224

Данный технический паспорт предоставляется исключительно в информационных целях! Согласно нашей информации все данные и рекомендации соответствуют передовым технологиям и основаны на многолетнем опыте разработки продукции. Они не освобождают пользователя от обязательства по профессиональной проверке под собственную ответственность пригодности нашей продукции для указанной цели при преобладающих условиях. Необходимо следовать данным паспорта безопасности вещества и предупреждениям на упаковке. Мы оставляем за собой право изменять или дополнять информацию в любое время без предварительного уведомления или обязательства по обновлению.

**Время сушки**

Температура предмета	Высыхание «от пыли»	сухая на ощупь	готовность к сборке	пригодность для шлифования	пригодность к повторному нанесению покрытия
20 °C	--	--	--	15 - 20 мин	--
60 °C	--	--	--	5 - 10 мин	--
Сушка инфракрасным излучением (расстояние ок. 80 см, температура макс. 80 °C)	--	--	--	4 - 5 мин	--

Примечание**Хранение:**

--

Нормы для летучих органических веществ (ЛОВ):Граничное значение ЕС для этого продукта (категория B/b): 250 г/л.
Продукт содержит ЛОВ в макс. количестве 25 г/л.**Условия нанесения:**

От +10°C и до 80% относительной влажности воздуха. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

Шпатлевка для кузова на основе полиэстера не отверждается при температуре ниже +10 °C.

Инструкции по нанесению:

Основа должна быть чистой, сухой и не содержать жира. Поверхность надлежит слегка отшлифовать. Не затвердевшее старое лакокрасочное покрытие и грунтовочные слои подлежат удалению.

Не наносить на термопластичные и кислотные продукты (Reaktionsprimer).

Материал для шпатлевки кузова следует хорошо перемешать с отвердителем. Не использовать более 3% отвердителя Härtter P! Недостаточная дозировка или передозировка отвердителя могут привести к появлению пятен на финишном слое краски.

Перед каждой операцией необходимо очищать и обезжиривать всю поверхность, на которую будет наносится Mipa Silikonentferner.

Ржавчина с дефектных мест подлежит удалению до голого металла с последующим шлифованием сухой наждачной бумагой Р 80/150.

В случае шпатлевания цветных металлов (например, алюминия, оцинкованных поверхностей) можно нанести грунтовочный слой Mipa EP-Primer-Surfacer для обеспечения оптимальной адгезии перед нанесением кузовной шпатлевки.

Для повышения защиты от коррозии, например, при восстановлении ретро-автомобилей, нанесите грунтовку Mipa EP-Primer-Surfacer (см. технический паспорт Mipa EP-Primer-Surfacer).

После высыхания использовать наждачную бумагу Р 150/240 для сухой шлифовки. Перед нанесением шпатлевки следует отшлифовать всю поверхность сухой наждачной бумагой Р 240/360 до матового состояния.

Кузовная шпатлевка может быть отшлифована только сухим способом.

Не следует наносить покрытие без предварительной изоляции поверхности шпатлевкой Mipa 1K или 2K.

Редакция: en 1224

Данный технический паспорт предоставляется исключительно в информационных целях! Согласно нашей информации все данные и рекомендации соответствуют передовым технологиям и основаны на многолетнем опыте разработки продукции. Они не освобождают пользователя от обязательства по профессиональной проверке под собственную ответственность пригодности нашей продукции для указанной цели при преобладающих условиях. Необходимо следовать данным паспорта безопасности вещества и предупреждениям на упаковке. Мы оставляем за собой право изменять или дополнять информацию в любое время без предварительного уведомления или обязательства по обновлению.