

# Техническая информация

## PLASTO PRIMER 1К Грунт для пластмасс

### Описание продукта:

PLASTO PRIMER - это быстросохнущий 1К грунт для нанесения на пластмассы с целью усиления адгезии последующих окрасочных слоёв.

### Свойства:

- Легкий в нанесении.
- Возможность применения на всех пластмассах, применяемых в автомобильной индустрии.
- Превосходные адгезионные свойства.
- Надёжность и удобство в применении.

### Техническая информация:

Состав	Специальные смолы – Разбавитель – Добавки
Цвет	Прозрачный или тонированный.

### Поверхности для нанесения:

- PUR
- RIM
- PP-EPDM
- ABS
- GFK/SMC
- PC-PBTP
- PA PPO
- PVC-жесткий


Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.midoco.com](http://www.midoco.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

Главный офис

MIDO Car Refinishes International group for modern coatings New Borg El-Arab city 2nd Industrial Zone Alexandria, Egypt [www.midoco.com](http://www.midoco.com)

# Техническая информация

## Подготовка продукта / Стандартное применение:

		Настоятельно рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты во время использования для предотвращения повреждения и раздражения глаз, кожи и органов дыхания.
	Очистка	Использовать рекомендованный очиститель для пластмасс
	Значение VOC готовой к нанесению	<840 г/л
	Вязкость DIN 4 20°C	готова к нанесению
	Пистолет с верхним бачком Входное давление	HVLP-пистолет: 1,3 мм 2,0 – 3,0 бар / 0,7 - давление внутри дюзы Пистолет высокого давления: 1,3 – 1,4 мм 2 бара
	Количество слоев	нанести 1-2 тонких, но укрывистых слоя! Толщина покрытия ок. 10 мкм
	Время обдува при 20°	15 мин - перед нанесением наполнителя

## Примечание:

- Не окрашиваемыми являются полипропилен (PP) и полиэтилен (PE) в чистой форме. В окрашенных деталях эти пластмассы часто находятся в модифицированной форме (для гарантии окрашивания). Обозначение на таких пластмассовых деталях содержит буквы PP, однако, этот материал можно окрашивать.
- Пластиковые детали, усиленные стекловолокном: нанесения Plasto Primer не требуется.

## Условия/Сроки хранения/Упаковка:

<b>Хранение</b>	Должен храниться в сухом, вентилируемом месте при температуре 25°C и влажности не более 65%.
<b>Упаковка</b>	1л.
<b>Срок годности</b>	2 года при соблюдении указанных условий хранения.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.midoco.com](http://www.midoco.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

Главный офис

MIDO Car Refinishes International group for modern coatings New Borg El-Arab city 2nd Industrial Zone Alexandria, Egypt [www.midoco.com](http://www.midoco.com)