



Антигравий HS

HS GraviPro

RX N-09



Антигравий HS предназначен для создания плотного эластичного покрытия, защищающего от ударов камней и воздействия бензина, масел, воды и солей, обладающего шумоизоляционными и антикоррозионными свойствами. Возможно нанесение толсто-слоистого покрытия в один слой, не склонен к потёкам.

EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 550 g/l, VOC limit 840 g/l

Цвет: серый, чёрный

Фасовка: 1 л



Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание.

Алюминий, оцинкованная сталь – обезжиривание, обработка матирующим полотном красного цвета, обезжиривание.

Черная сталь – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание.

Нанесение

Диаметр сопла	2,5-4,0 мм
Давление	2,0-4,0 бар
Дистанция	20-25 см
Число слоёв	1-2
Межслойная выдержка	20 мин
Толщина одного слоя	150 мкм
Теоретический расход	1 л на 3 м ² (100 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Форсированная сушка при +60°C	1 час
Воздушная сушка при +20°C	12 ч

Последующие покрытия: большинство лакокрасочных материалов

Срок годности 24 месяца



3'-5'



P = 2,0-4,0 bar
x1-2



20°



1h/60°C
12h/20°C